



Ultramat topcoat til spartlede designgulve

- Til slutbehandling af cementbaserede spartlede gulve
- Indendørs anvendelse i tørre rum
- Giver en ultramat transparent overflade
- Øger gulvets overfladestyrke
- Brugsklar og let at påføre
- God slidstyrke og høj vandfasthed
- Mulighed for genbehandling i mekanisk belastede områder

Produkt

1-komponent vandbaseret acryl- og polyurethan dispersion.

Forbrug

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbrug ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m².

Emballage

2,5 liters og 10 liters plastdunke.

Forbehandling

Underlaget skal være stabilt, tørt, afhærdet og rengjort for støv.
Et evt. slamlag fra spartling slibes bort inden topbehandling med Alfix TopCoat Design.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Brugsanvisning

Dunken **skal** omrystes/omrøres grundigt indtil **al bundfald** er opløst i væsken.

Ved første påføring på stærkt sugende underlag, kan Alfix TopCoat Design fortyndes med op til 10% rent vand. Første lag Alfix TopCoat Design påføres med korthåret rulle på hele overfladen. Alfix TopCoat Design påføres i et jævnt ensartet lag på overfladen. Undgå at der dannes søer af væske på overfladen. Efter tørring i minimum 3 timer, påføres 2. lag Alfix TopCoat Design med korthåret malerrulle. Efter yderligere 3 timer, eller dagen efter, påføres det afsluttende 3. lag Alfix TopCoat Design.

Temperaturen på luft, gulv og TopCoat Design skal være mellem +15°C og +25°C.
Min. tørretid ved +20°C: 3 timer mellem hver påføring.
Gulvet må tidligst tages i brug 1 døgn efter afsluttet behandling ved +20°C.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand inden Alfix TopCoat Design tørrer.
Indtørret Alfix TopCoat Design fjernes mekanisk.

Daglig vedligehold

Gulvfladen betragtes som et lak- eller oliebehandlet trægulv.
Gulvfladen kan vaskes med Alfix Gulvpleje eller et andet vaske-/plejemiddel med samme specifikationer.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Brochuren: Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix.
Temainfo: Alfix Designgulve - Topbelægning med cementbaseret spartelmasse.

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix
- Alfix PlaneMix Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C

Densitet Ca. 1,0 kg/ltr.

Glans (20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9

Tørretid Min. 24 timer ved +20°C inden ibrugtagning

Lagring Ca. 12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem min. +5°C og max. +30°C.