

**Korklim - "Water kit"**

Til limning af naturkork på væg og gulv.

- Fri for opløsningsmidler
- Høj startklæbrighed
- Høj slutstyrke

Produkt

Brun, tyktflydende lim baseret på polymerdispersion.

Forbrug

Tandspartel type	Forbrug g/m ²	Forbrug ml/m ²
B1	550-650	410-480

Emballage

13,5 kg / 10 liter plastspand

Underlag

Cementbaserede undergulve med max. fugtighed på 85% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm²
Hårde træfiber- og spånplader samt krydsfiner.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.

Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Undergulve spartles med en velegnet Alfix spartelmasse i minimum 2 mm lagtykkelse.

Rumtemperatur: Min. +18°C

Underlagets temperatur: Min. +15°C.

Relativ luftfugtighed: 40-80% RF.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Brugsanvisning

Alfix ElastaCol 060 påføres underlaget med tandspartel type B1.

Belægningen monteres i den våde lim og presses godt fast.

Undgå eventuelle luftlommer. Limen skal give god afsmitning på belægningens bagside.

Påfør kun lim på et areal, der kan færdiggøres med montering, skæring, samling inden for ca. 10-15 minutter.

Bemærk

Limen beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og anvendes snarest derefter.

Gulvvarme skal slukkes mindst 24 timer før montering og tidligst tilsluttes 24 timer efter montering.

Temperaturen øges gradvis med max. +5°C pr. døgn.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Rengøring

Rester af ElastaCol 060 på værktøj mv. rengøres med vand inden afbinding. Spild aftørres med en våd klud før limen tørrer. Indtørret lim opløses med varmt vand.

Henvisninger

Produktinfo:

• Alfix PlaneMix

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Densitet 1,35 kg/l

Rumtemperatur Min. +18°C

Åbentid # 10-15 minutter

Tørretid 1 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag

Tåler let belastning umiddelbart efter montering.

Lagring: Min. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage

De angivne værdier er opnået ved 23°C-50% RF og må derfor kun betragtes som vejledende.