

Produktguide - ElastaCem

	ElastaCem 501	ElastaCem 502	ElastaCem 503	ElastaCem 504	ElastaCem 505
Lagtykkelser (mm)	2 - 50	1 - 15	3 - 15	4 - 50	- 10
Emicode	Opfylder EC 1				
Arbejdstemperatur (°C)	+10 - +25				
Forbrug (kg/m² pr. mm lagtykkelse)	1,7	1,6	1,7	1,7	1,3
Flydeevne EN-12706 (mm)	135	155	140	Ca. 130	Ca. 140
Anvendelsestid (minutter) efter oprøring ved +20°C	30	30	30	30	15
Gangbar efter (timer)	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 4	1
Fuldt belastbar efter (døgn)	7	7	28	28	1
Trykstyrke (N/mm²)	42 – 47	44 – 49	24 - 27	25 - 27	45 – 55
Bøjningstrækstyrke (N/mm²)	11 – 12	11 – 13	5 – 6	5 – 6	13 – 15