

# ALFIX<sup>®</sup>

Ansvarlig styrke

## STÆRKT DESIGNGULV

Ultramat topcoat til spartlede designgulve

NYHED

1-KOMPONENT

VANDBASERET

BRUGSKLAR OG  
LET AT PÅFØRE

GOD SLIDSTYRKE OG  
LAVT FORBRUG

### Alfix TopCoat Design

- Til slutbehandling af cementbaserede gulve
- Giver en ultramat transparent overflade
- Øger gulvets overfladestyrke
- Brugsklar og let at påføre
- God slidstyrke og høj vandfasthed
- Mulighed for genbehandling i mekanisk belastede områder



Alfix system  
- Designgulve

D

K

Dansk produktion &  
familieeje siden 1963



GREEN  
BUILDING  
COUNCIL  
DENMARK

alfix.com



3 påføringer



Leveres i 2,5 liters og 10 liters plastdunke

### Alfix TopCoat Design Ultramat topcoat til spartlede designgulve

#### Tekniske data

Arbejdstemperatur:	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Densitet:	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørretid:	Min. 1 døgn ved +20°C inden ibrugtagning
Lagring:	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur mellem min. +5°C og max. +30°C

#### Forbrug

0,10 - 0,15 liter/m<sup>2</sup> pr. påføring.  
Samlet forbrug ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m<sup>2</sup>



Temainfo: Alfix Designgulve  
- Topbelægning med cementbaseret  
spartelmasse.

**ALFIX**<sup>®</sup>  
Ansvarlig styrke