



Syrefast forankringsgrunner

Til forbehandling og fuktbeskyttelse i forbindelse med Alfix Epoxy Membran.

- Til innen- og utendørs bruk
- Effektiv forankring av underlag
- Tåler høy kjemisk påvirkning

Produkt

2-komponent epoxysystem, som tilsettes tørr kvartssand i kornstørrelse 0,32- 0,71 mm, (type 1).

Forbruk

200-300 g/m² + ca. 2,5 kg sand.

Emballasje

Alfix Epoxy Grunner leveres i 5 kgs emballasje, som inneholder avpassede mengder av komponent A og komponent B.

Sand kan leveres i 25 kgs sekker.

Underlag

Plass-støpt betong og betongelementer eldre enn 3 måneder.

Sammenhengsstyrken skal være minst 1,5 N/mm².

Forbehandling

Underlaget må være tørt, bæredyktig, rengjort for støv, fett og sementslam og være fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Det skal også ha en jevnhet på +/- 2 mm på en 2 m rettholt. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.

Bruksanvisning

Del A blandes med del B i forholdet 2:1. Bruk visp på saktegående boremaskin/mørteldrill.

Blandetid ca. 3 minutter.

Forarbeidningstid ca. 30 minutter ved +20°C.

Grunneren påføres med en korthåret malerrull i et jevnt lag og en mengde på 200-300 g/m².

Tørr kvartssand type 1 strøs i den nylig påførte Alfix Epoxy Grunneren, til hele overflaten er sandmettet.

Bemerk!

Underlag og arbeidstemperatur bør være mellom +10°C og +30°C.

Unngå at arbeidet utføres i direkte sol.

Arbeid med epoxyprodukter krever særlig utdanning.

Etterbehandling

All overflødig sand fjernes ved feiling og støvsuging. Videre behandling med Alfix Epoxy Membran må først skje når Grunneren er avbundet, tidligst etter 16 timer.

Rengjøring

Rester av Alfix Grunner på verktøy og lignende avrenses straks etter bruk med denaturert sprit.

Herdet Grunner kan kun fjernes mekanisk.

Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix Epoxy Membran

Temainfo for:

- Epoxy Membran i svømmehall

Sikkerhetsdatablad

HMS

Arbeidstilsynets bekjentgjørelse nr. 292 av 26. april 2001.

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com.

Tekniske data

Arbeidstemperatur +10 °C - +30°C

Brukstid 30 minutter ved +20°C

Tørketid Etter 16 timer ved +20 °C kan videre behandling utføres

Krymping Ingen

Lagringstid Min. 6 måneder i uåpnet emballasje

