



Ultramatt overflatebehandling til sparklede designgulv

- Til sluttbehandling av sementbaserte, sparklede gulv
- Innendørs bruk i tørre rom
- Gir en ultramatt, transparent overflate
- Øker gulvets overflatestyrke
- Bruksklar og lett å påføre
- God slitestyrke og høy vannfasthet
- Mulighet for gjenbehandling i mekanisk belastede områder

Produkt

1-komponent vannbasert acryl- og polyurethan dispersjon.

Forbruk

0,10 - 0,15 liter/m² pr. påføring.
Samlet forbruk ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m².

Emballasje

2,5 liters og 10 liters plastdunker.

Forbehandling

Underlaget må være stabilt, tørt, avherdet og rengjort for støv.
Et eventuelt slamlag fra sparkling slipes bort før toppbehandling med Alfix TopCoat Design.

For mer informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Bruksanvisning

Kannen må ristes/røres grundig til alt bunnfall har oppløst seg i væsken.

Ved første påføring på sterkt sugende underlag kan Alfix TopCoat Design fortynnes med opptil 10% rent vann. Første lag Alfix TopCoat Design påføres med korthåret rulle på hele overflaten. Alfix TopCoat Design påføres i et jevnt, ensartet lag på overflaten. Unngå at det dannes væskedammer på overflaten. Etter tørking i minimum 3 timer påføres 2. lag Alfix TopCoat Design med korthåret malerulle. Etter ytterligere 3 timer, eller neste dag, påføres det avsluttende 3. lag Alfix TopCoat Design. Temperaturen må ikke være lavere enn +10°C.

Romtemperaturen, gulv og TopCoat Design må være mellom +15°C og +25°C.
Min. tørketid ved +20°C: 3 timer mellom hver påføring. Gulvet må tidligst tas i bruk 1 døgn etter avsluttet behandling ved +20°C.

Rengjøring

Verktøy rengjøres i vann inden Alfix TopCoat Design tørrer.
Indtørret Alfix TopCoat Design fjernes mekanisk.

Daglig vedlikehold

Gulvflaten betraktes som et lakk- eller oljebehandlet tregulv. Gulvflaten kan vaskes med Alfix Gulvpleie eller et annet vaske-/pleieprodukt med samme spesifikasjoner.

Avprøvnings

EMICODE test definert af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Brosjyren: Plane underlag - Støping og spaktling med PlaneMix.
Temainfo: Alfix Designgulv - Topbelægning med cementbaseret spartelmasse.

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix
- Alfix PlaneMix HMS

I tvilstilfeller kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Densitet	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørketid	Min. 24 timer ved +20°C inden ibruktagnig
Lagring	Ca. 12 måneder i uåpnet emballasje. Lagringstemperatur mellom min. +5°C og max. +30°C.

