



Innledning

I takt med det økende fokuset på lydforhold i bygninger kan vi med vår Alfix Acoustic PS3 - Recycled oppnå en vesentlig støyreduksjon av uønsket trinnlyd i forbindelse med harde belegg som keramiske fliser.

Alfix Acoustic PS3 - Recycled kan brukes på forskjellige typer underlag og har en dokumentert god effekt på betongdekker og i trappehus.

Alfix Acoustic PS3 - Recycled monteres direkte på underlaget og har en svært lav byggehøyde på ca. 3 mm. Ønsket belegg monteres oppå dette: Keramiske fliser, tregulv, laminat eller LVT-gulv.

Generell informasjon

- Brukes primært på trapper og betongdekke
- Til kontorer, offentlige lokaler, konferanserom, kantiner, trapper, boliger osv.
- Reduserer trinnlyd fra 16–19 dB avhengig av toppbelegg
- Formfast og god trykkfasthet
- Fleksibel og deformasjonsabsorberende
- Miljøvennlig

Produkt

Fint granulert av resirkulert gummi og naturkork med bindemiddel av polyuretanelastomer.

Lengde: 10 m

Bredde: 1 m

Tykkelse: 3 mm



Forbehandling – tørre rom

Underlaget må være plant, stabilt og bæredyktig så vel som tørt og rengjort for støv, fett, sementslam og lignende. Bruk eventuelt Alfix PlaneMix for å oppnå et tilstrekkelig jevnt gulv.

Underlaget forbehandles med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:6.

Tørketid ved +20°C: Ca. 1 time.

Forbruk: 0,05 liter/m² konsentrert primer.


Forbehandling – våtrom

Underlaget må være plant, stabilt og bæredyktig så vel som tørt og rengjort for støv, fett, sementslam og lignende. Bruk eventuelt Alfix PlaneMix for å oppnå et tilstrekkelig jevnt gulv.

Forbehandling utføres som beskrevet i avsnittet Forbehandling og forsegling i brosjyren "Våtrom – vann-tetning med Alfix" før montering av Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Bruksanvisning

Alfix Acoustic PS3 - Recycled rulles ut på underlaget. Klippes eller skjæres til nøyaktig størrelse på gulv-flaten som skal lyddempes.



For å unngå lydbroer er det viktig å montere

Alfix VeggKantbånd rundt rør og ved overgang gulv/vegg. Veggkantbåndet kan med fordel monteres like før flislegging i tørre rom.



Til fastliming brukes Alfix 2K Tetningsmasse, alternativt Alfix 1K Tetningsmasse. Tetningsmassen påføres underlaget i et jevnt og passende lag med en 4x4 mm tannsparkel eller en korthåret malerrulle. Deretter monteres Alfix Acoustic PS3 - Recycled omhyggelig ned i den våte tetningsmassen. Bruk en glattsparkel eller trommel til å presse matten på plass. Unngå folder, luftlommer eller buler. Etter monteringen sparkles sprekker og skjøter ut med tetningsmassen.





Forbruk: Ca. 0,5 kg/m².

Tørketid før flislegging:

Alfix 1K Tenningsmasse: Min. 12 timer ved +20 °C.

Alfix 2K Tenningsmasse: Min. 6 timer ved +20 °C.

Vanntetning

I våtrom skal det alltid legges en våtromsmembran oppå Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Dette utføres med Alfix 1K eller 2K Tenningsmasse iht. våre anvisninger.



Flislegging:

Flisene monteres i Alfix CombiQuickFix eller Alfix ProFix.

Forbruk: Alfix CombiQuickFix, 10 x 10 mm tannsparkel – ca 3,1 kg/m².

Forbruk: Alfix ProFix, 10 x 10 mm tannsparkel – ca 2,4 kg/m².

Minste format på fliser: 10 x 10 cm. Minste tykkelse på fliser: 9 mm.

Minste tykkelse på naturstein: 15 mm

Underliggende delitasjonsfuger må alltid føres opp i belegget.

Ved andre underlag enn betong, montering uten fastliming eller ved bruk i våtrom må du kontakte Alfix Service Tekniske avdeling.



Fuging

Til fuging anbefales Alfix UniversalFuge - CeraFill 10, Alfix QuickFuge Premium 8.

Forbruk: 0,7–1,7 kg/m².

Rundt rør samt i vegg-/gulvvinkelen skal det fuges med Alfix M-Silicon.

Henvisninger

Produktinformasjon for:

- Alfix Acoustic PS3 - Recycled
- Alfix 1K Tenningsmasse
- Alfix 2K Tenningsmasse
- Alfix CombiQuickFix
- Alfix ProFix
- Alfix UniversalFuge - CeraFill 10
- Alfix QuickFuge Premium 8
- Alfix M-Silicon-brosjyre:

Våtrom – vanntetning med Alfix

Trinnlyddemping er laboratoriemålt iht. ISO 10140-1 og 3 samt ISO 717-2.