



Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

- För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
- Används inomhus i torra utrummen
- Ger en ultramatt transparent yta
- Ökar golvets ythållfasthet
- Färdigblandad och lätt att applicera
- God slitstyrka och hög vattenbeständighet
- Möjlighet till ombehandling av mekaniskt belastade områden

Produkt

1-komponent vattenbaserad akryl och polyuretan dispersion.

Åtgång

0,10 - 0,15 liter/m² pr. strykning.
Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m².

Förpackning

2,5-liters och 10-liters plastdunkar.

Förbehandling

Underlaget skall vara fullt härdad, stabilt, torrt och rengjort från damm och liknande.
Eventuell slamskikt slipas/avlägsnas innan Alfix TopCoat appliceras.

För ytterligare information: Kontakt Alfix Service-teknisk avdelning.

Bruksanvisning

Innan användning skakas dunken noga, tills homogen och enhetlig konsistens uppnås.

Vid första applicering, på starkt sugande underlag, kan Alfix TopCoat Design med fördel förtunnas med upp till 10 % rent vatten. Appliceringen utförs med lämpligt verktyg som: Korthårig roller och pensel. Första strykningen utförs som ett jämt och enhetligt skikt utan sjöar och fritt stående vätska. Efter minimum 3 timers Torktid (vid +20°C) appliceras ytan andra gången. Efter ytterligare 3 timmers torktid appliceras slutskiktet med Alfix TopCoat Design.
Viktigt ! Torktiden mellan skrykningarna skall respekteras, för att uppnå det önskade resultatet.

Rum-/underlagets temperatur samt Alfix TopCoat Design skall vara mellan +15°C og +25°C.
Min. torktid vid +20°C: 3 timmar mellan varje applicering.
Golvets får tidigast användas 1 dygn efter avslutad behandling vid +20°C.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten innan produkten har torkad.
Torr Alfix TopCoat avlägsnas mekaniskt.

Dagligt underhåll

Efter applicering av Alfix TopCoat Design anses golvytan vara lik ett lackerad/oljad trägolv, när det gäller underhåll. Golvytan tvättas med Alfix GolvTvätt eller liknande produkt med samma specifikationer.

Provningar

EMICODE test definierad av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Hänvisningar

Alfix broschyren: Plana underlag – Gjutning och spackling med PlaneMix
Alfix Tremainfo: Alfix Designgolv - Topbeläggning med cementbaserad spackelmassa.

Produktinfo för:

Alfix PlaneMix

Alfix PlaneMix Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet: Kontakt Alfix Service-tekniska avdelning.

För senaste uppdaterade utgåva av detta produktdatablad hänvisas till www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	Rum, underlag samt Alfix TopCoat Design: Min. +15°C / Max. +25°C
Densitet	Ca 1,0 kg/ltr.
Glans	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Torktid	Min. 24 timmar vid +20°C innan användning
Lagring	Ca. 12 mdr, i oöppnad emballage
	Lagringstemperatur mellan min +5°C och max +30°C.

